



Springpack Limited, Unit 1 Berkeley  
 Business Park, Wainwright Road  
 Worcester, WR4 9FA  
 Tel 01905 457 000  
 Email enquiries@springpack.co.uk  
 Visit www.springpack.co.uk

**TECHNICAL DATA SHEET (SPECIFICATIONS TECHNIQUES)**  
**HANDROLL STRETCH FILM (FILM ETIRABLE HANDROLL)**

**SPRINGPACK**  
**500mm 11µ 300mt (518112)**

Description

PE film cast

Contents (avec vLLDPE)

Caractéristiques (properties)

Density (densité)

Unit (unité)

Set (valeur)

Tolerance \*

Standard method (norme)

0,918

±0,004

ASTMD1505

Thickness (épaisseur)

µm

11

±1,5

ISO4591 / ATSME252

Width (laize)

mm

500

±3

ISO4592

Length (longueur de film)

m

300

±5

ISO4592

External diameter of the roll (diamètre ext. de la bobine)

mm

88

±10

Internal diameter of the core (diamètre int. du mandrin)

mm

50

±1

Length of the core (longueur du mandrin)

mm

510

±3

Core overhang (débord du mandrin)

mm

90

±3

Net weight of the roll (masse nette d'une bobine)

g

1820

±50

Weight of the core (masse du mandrin)

g

300

±30

Tensile strength at break (contrainte à la rupture)

MPa

longitudinal

MD (Machine Direction)

90

±10

ISO527 / ASTMD882

transversal

TD (Transverse Direction)

60

±10

Elongation at break (allongement à la rupture)

%

longitudinal

MD (Machine Direction)

380

±10

ISO527 / ASTMD882

transversal

TD (Transverse Direction)

600

±10

Tear resistance (résistance à la déchirure)

g

longitudinal

MD (Machine Direction)

220

±20

ISO6383-2 / ASTMD1922

transversal

TD (Transverse Direction)

470

±20

Dart impact (résistance à la perforation)

g

220

±30

ISO7765-1&2 / ASTMD1709